

ISOCURE 150

Замедлитель схватывания бетона



Характеристики

ISOCURE 150 - это замедлитель схватывания бетона на основе дисперсии парафина с высоким барьерным коэффициентом для защиты от высыхания свежеприготовленного бетона, что сводит к минимуму растрескивание и осыпание.

Технические данные

Добавка: парафиновая дисперсия

Плотность (20 °C): $0,97 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$

Цвет и форма: жидкость молочно-белого цвета.

Температура нанесения: от 5 °C до 40 °C.

Дозировка / расход: 1 кг на 5-7 м² и 150-175 г / м².

Проверенное нанесенное количество: 150 г / м².

Применение

ISOCURE 150 подходит для общего бетонного строительства:

- Аэропорты
- Дорожное строительство
- Парковочные места
- Плиты перекрытия

Использование

- ISOCURE 150 наносится на бетон с помощью подходящего распылителя (предпочтительно распылительного устройства с плоскими форсунками, отверстие форсунки 1 мм) после того, как он станет матово-влажным.

• Внимание:

Защитный эффект сильно зависит от однородности и плотности нанесенной пленки. Перед нанесением необходимо убрать лужи, чтобы гарантировать равномерное образование пленки.

- ISOCURE 150 предпочтительно подходит для бетонных участков, на которые впоследствии не наносится покрытие. Если предполагается покрытие, защитная пленка должна быть полностью удалена (например, пескоструйная и дробеструйная обработка, пароструйная очистка).

Рекомендация: Тест на адгезию перед нанесением покрытия.

Хранение

Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления, если соблюдаются условия хранения (плотно закрывать при > +5 °C):

- Храните контейнеры для хранения и резервуары плотно закрытыми.
- Защищайте продукт от мороза, тепла и прямых солнечных лучей.
- Продукт потеряет свои свойства из-за мороза!

Контакты

Hermes Capital GmbH

Hofackerzeile 10

13627 Berlin, Germany

Tel: +49 33762 808870

E-Mail: chemistry@hermes-capital.de