



The substance is crucial.

Спецификация

ISOPLAST 1500

Пластификатор



Характеристики

ISOPLAST 1500 - пластификатор на основе сульфоната лигнина со специальной системой пеногасителя, хорошим пластифицирующим, гомогенизирующим и умеренным замедляющим эффектом в зависимости от цемента.

Технические данные

Добавка: сульфонат лигнина.

Плотность (20 °C): $1,16 \pm 0,03 \text{ г / см}^3$

Содержание Cl: $\leq 0,10 \text{ М. -\%}$

Na₂O-эквивалент: $\leq 2,50 \text{ М. -\%}$

Цвет и форма: коричневая жидкость.

Рекомендуемый диапазон дозировки: 0,2 - 2,0 М.-% от веса цемента

Эффекты

Пластифицирующий эффект

Плотность

Замедление

Ранняя прочность

Информация в этой таблице относится к типу активного вещества без учета содержания активного ингредиента.

Применение

ISOPLAST 1500 подходит для:

- Систем цементно-связанных материалов
- Бетона с воздухововлекающими добавками

Допуск

ISOPLAST 1500 соответствует нормам EN 934-1 и EN 934-2 ч. 2.

Хранение

Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления, если соблюдаются условия хранения (плотно закрывать при $> +5 \text{ °C}$):

- Храните контейнеры для хранения и резервуары плотно закрытыми.
- Защищайте продукт от мороза, тепла и прямых солнечных лучей.
- Эта добавка не может применяться в соответствии с EN 934-2 через 12 месяцев с даты изготовления.

Контакты

Hermes Capital GmbH

Hofackerzeile 10

13627 Berlin, Germany

Tel: +49 33762 808870

E-Mail: chemistry@hermes-capital.de

Примечание: Используемое сырье и производимая нами продукция проходят тщательный контроль на заводе. Содержание нашей технической брошюры основано на трех десятилетиях опыта, исследований и технической поддержки. В связи с постоянным развитием и различными приложениями мы оставляем за собой право пересматривать и улучшать наш продукт. Наш технический отдел и эксперты готовы оказать помощь по запросу. Преимущество, которым вы должны были бы воспользоваться!